

FICHA TÉCNICA

LOCTITE® 243



Aplicaciones

Fijación de Roscas

Características principales

Apto para Superficies Ligeramente Aceitadas, Desmontaje: Se puede Quitar, Fluorescente, No Necesita Imprimación, Resistencia: Resistencia Media, Tixotrópico, Uso General

Color

Azul

Forma física

Líquido

Gravedad específica, @ 23.0 °C

1.08

Método de aplicación

Manual, Pistola Dosificadora, Sistema de Dispensación

Se recomienda su uso con

Metal, Metal: Metal pasivo

Temperatura aplicación

-55.0 - 180.0 °C (-65.0 - 360.0 °F)

Tiempo de fijación

10.0 min

Tipo de curado

Curado Anaeróbico

Torque de rompimiento, M10 Steel Nuts/Bolts

~26.0 N·m (230.0 in./lb.)

Torque remanente, M10 Steel Nuts/Bolts

5.0 N·m (40.0 in./lb.)

Viscosidad, Speed 20 RPM

2150.0 mPa.s (cP)

