

FICHA TÉCNICA

Electrodos de Tungstenos



ARANDA
WELDING

LANTANO - ZIRCONIO - LTRIO



TIPO	DIÁMETRO IN. (MM)	# PARTE	APLICA- CIONES	ALEACIÓN	COMPOSIC.	MATERIALES A SOLDAR
------	----------------------	---------	-------------------	----------	-----------	------------------------

LANTANO - ZIRCONIO - LTRIO

Proporciona mejor estabilidad al arco. Mejores arranques a bajo amperaje. Vida útil más larga que cualquier otro tungsteno. En aplicaciones de CA, alto amperaje proporciona gran estabilidad de arco y menos contaminación	1/16" X 7"	15-190-EWG-T3-016	Todos los metales	La + Zr + Itrio	98.3 4% W + 1.5% La ₂ O ₃ + 0.8% ZrO ₂ + 0.8% Y ₂ O ₃ (Itrio)	Todos los metales
	3/32" X 7"	15-190-EWG-T3-024				
	1/8" X 7"	15-190-EWG-T3-032				